

RESTORA FACHADAS TEXTURADO BLANCO



FAMILIA IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRIC
LINHA REVESTIMIENTOS RUGOSOS

DESCRIÇÃO E TIPO

Revestimento rugoso à base de água para a protecção e decoração de fachadas, com boa aderência, cobertura e excelente resistência aos raios UV. De fácil aplicação. Dissimula imperfeições do suporte

USOS

Exterior / Interior
Fachadas
argamassa de cimento
Argamassa de cal
Tijolo poroso

PROPRIEDADES

Impermeável
Resistência aos agentes atmosféricos
Não propaga a chama
Não fica amarelo
Transpirável ao vapor de agua
Boa aderência
Boa cobertura
Sem cheiro

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	RESTORA FACHADAS TEXTURADO BLANCO
Acabamento	Rugoso / texturado
Peso específico	1,79± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	63± 1
Sólidos em peso	81± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,83 g/l
Rendimento aprox. por demão	1,5-2 m ² /L
Secagem tacto	(20 °C HR: 60 %): 1-3 h. Lavagem: 25-30 dias
Repintado	(20°C HR: 60%): 24h
Cores	Branco 103

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento:

1. Esperar até ao seu total endurecimento (30 dias mínimo)
2. Limpar o suporte de possíveis eflorescências utilizando um jacto abrasivo, e neutralizar as superfícies alcalinas.
3. Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.
4. Fixar os suportes frágeis com um fixador adequado.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos e/ou resíduos.
6. Utilizar um induto apropriado para eliminar os defeitos do suporte.

Gesso:

1. Esperar até que esteja bem seco (máx.20% humidade).
2. Eliminar produtos estranhos e/ou resíduos do suporte.
3. Eliminar eflorescências.

Fecha de Alta

04-12-2015

Versao

3 - 24/03/2017

4. Regular as absorções da superfície empregando uma imprimação seladora adequada.
5. Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.
6. Fixar os suportes frágeis ou farinhentos com um fixador adequado.
7. Aplicar um induto apropriado para eliminar os defeitos do suporte.
8. Tratar os suportes com bolor com fungicida.

Restauração e manutenção

1. Eliminar totalmente as tintas antigas que estiverem em mau estado ou mal aderidas.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para se assegurar uma boa aderência.
3. Nos suportes pintados, comprovar a solidez e ancoragem da pintura, diagnosticar sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar a poeira e a sujidade antes de pintar.
4. Utilizar um induto apropriado para eliminar os defeitos do suporte
5. Tratar os suportes com bolor com fungicida.
6. Em suportes absorventes, selar a superfície com um revestimento liso da mesma cor.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até obter uma mistura homogénea.
- Diluir o produto em função da porosidade e do estado do suporte.
- É aconselhável preparar o suporte com Montokril liso da mesma cor para evitar uma absorção excessiva.
- Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5°C, acima de 35° C, nem em superfícies expostas a uma forte insolação.
- Não aplique quando a chuva é risco iminente.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Rolo	0-5%
Pistola gotelé	0-5%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Suporte com bolores ou fungos			
MAX	Fungicida	Revestimiento liso diluido	Restora Rev. Fachadas Texturado
STD	Fungicida		Restora Rev. Fachadas Texturado
Obra nova			
MAX	Fijador		Restora Rev. Fachadas Texturado
STD	Revestimiento liso diluido		Restora Rev. Fachadas Texturado
Tintas antigas em bom estado			
MAX	Revestimiento liso diluido		Restora Rev. Fachadas Texturado
STD			Restora Rev. Fachadas Texturado
Suportes degradados			
MAX	Fijador	Revestimiento liso diluido	Restora Rev. Fachadas Texturado
STD	Revestimiento liso diluido		Restora Rev. Fachadas Texturado
Tintas antigas en mau estado			
MAX	Eliminar + Fijador	Revestimiento liso diluido	Restora Rev. Fachadas Texturado
STD	Eliminar + Revestimiento liso diluido		Restora Rev. Fachadas Texturado

RESTORA FACHADAS TEXTURADO BLANCO

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 15 L