

RESTORA FACHADAS LISO BLANCO



FAMILIA IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS

LINHA REVESTIMIENTOS AL SILOXANO

DESCRIÇÃO E TIPO

Revestimento liso mate a água para a proteção de fachadas. Com boa resistência á intempérie. De facil aplicação e bom poder de cobertura. Transpiravel ao vapor de água e impermeavel á água da chuva. Com aditivo anti fungos.

USOS

Exterior / Interior

Betão

Fachadas

argamassa de cimento

Tijolo poroso

PROPRIEDADES

Não fica amarelo

Impermeável

Resistência aos agentes atmosféricos

Transpiravel ao vapor de água

Não propaga a chama

Suavidade de trabalho

Cores sólidas à luz e à intempèrie

Naõ apresenta tacking

Elasticidade suficiente para acompanhar os movimentos normais do suporte

Facil de aplicar

Com proteção anti fungos

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	RESTORA FACHADAS LISO BLANCO
Acabamento	Liso mate
Peso específico	1,51 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	104 +/- 20 PO
Sólidos em volume	41 ± 1
Sólidos em peso	63 ± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 1,02 g/l
Rendimento aprox. por demão	6-9 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR:60%): 1 h
Repintado	(20°C HR:60%): 4-6 h
Cores	Branco, Hueso, Marfil Luminoso, Azul, Albero, Teja Intenso, Rojo Inglés, Gris
Classificação	- AFNOR NFT 36005-Famillie I-Classe 7b2/10c sous-cat. VOC máx=30 g/l

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento:

1. Esperar até cura total (mín 30 días).
2. Limpar possíveis eflorescências utilizando jacto abrasivo.
3. neutralizar as superficies alcalinas.
4. Em superficies polidas lixar para abrir o poro.

RESTORA FACHADAS LISO BLANCO

Fecha de Alta

11-02-2015

Versao

4 - 23/03/2017

5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes enfraquecidos com primário fixador.
7. Emassar os defeitos do suporte.

Gesso:

1. Esperar até que esteja bem seco máximo 20% de humidade.
2. Limpar o suporte de produtos estranhos.
3. Limpar possíveis eflorescências utilizando jacto abrasivo.
4. Regular as absorções do suporte com primário fixador ou uma demão diluída do mesmo produto.
5. Em superfícies polidas lixar para abrir o poro.
6. Fixar os suportes enfraquecidos com primário fixador.
7. Emassar os defeitos do suporte.

Restauração e manutenção

1. Eliminar totalmente as tintas velhas em mau estado ou mal aderidas.
2. As superfícies brilhantes devem matizar-se para assegurar uma boa aderência.
3. Em suportes pintados deve-se comprovar a solidez e a aderência da tinta. Diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar o pó e a sujidade antes de serem repintados.
4. Emassar com massa os defeitos do suporte.
5. Tratar com fungicida os suportes com fungos.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até perfeita homogeneização
- Diluir o produto em função da porosidade e estado do suporte, na primeira demão
- Acabar com uma ou mais demãos ligeiramente diluídas até cobertura total do suporte
- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5°C nem sobre superfícies expostas a calor forte. Evitar os dias excessivamente húmidos.
- Não é recomendável lavar as paredes antes de 24 dias após a aplicação.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	10-20%
Rolo	10-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo de baixa pressão	10-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Tintas antigas em bom estado			
MAX	Restora Revestimiento Fachadas diluido	Restora Revestimiento Fachadas	Restora Revestimiento Fachadas
STD	Restora Revestimiento Fachadas diluido		Restora Revestimiento Fachadas
Madeira			
MAX	Selladora al agua	Restora Revestimiento Fachadas	Restora Revestimiento Fachadas
STD	Restora Revestimiento Fachadas diluido		Restora Revestimiento Fachadas
Cimento			
MAX	Imprimación Fijadora	Restora Revestimiento Fachadas	Restora Revestimiento Fachadas
STD	Restora Revestimiento Fachadas diluido		Restora Revestimiento Fachadas

RESTORA FACHADAS LISO BLANCO

Fecha de Alta

11-02-2015

Versao

4 - 23/03/2017

Suportes degradados

MAX	Imprimación fijadora	Restora Revestimiento Fachadas	Restora Revestimiento Fachadas
STD	Restora Revestimiento Fachadas diluido		Restora Revestimiento Fachadas

Tintas antigas en mau estado

MAX	Eliminar + Imprimación Fijadora	Restora Revestimiento Fachadas	Restora Revestimiento Fachadas
STD	Eliminar + Restora Revestimiento Fachadas diluido		Restora Revestimiento Fachadas

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 15 L